



Tecniclam 2016 S.L.

Travesía Industrial, 101, nave 4 Bj. 08907 Hospitalet (Barcelona)

Tel. 0034 93 007 30 95 Mov. 0034 637 91 6345

fabrica@grupolambea.com www.grupolambea.com

GELCOAT FASE 1 · CARAVANING

Revisado por el dpo. Técnico

CARACTERÍSTICAS	NORMA	VALORES
VISCOSIDAD STANDARD	BROOKFIELD	Temperatura : 38°C / 28°C Viscosidad : 4.500 cP / 6.552 cP
DENSIDAD	GRAVIMETRIA	1,27 g/ml
PUNTO DE INFLAMACIÓN	ASTM-D93	HIERVE A 110°C
TOXICIDAD	NO TOXICO	
COLOR	AMARILLO	
COMPOSICIÓN	Aceites vegetales, ceras minerales, ácidos grasos y alúminas calcinadas.	
CARACTERÍSTICAS	Emulsión de pulido brillante con alúminas de amplio campo. Semi-grasa, gran adherencia al disco.	
APLICACIONES	Pulido para acero inoxidable, perfiles de aluminio y especial pulido de menaje.	